

Light Body (Akıcı) Ölçü materyali

- 1-adım çift karıştırma tekniği ile kullanılmaktadır. 1. ölçü malzemesi ile uyumlu olmalıdır.
- Düşük viskozitededir.
- Özellikle kuron-köprü ölçüleri için uygundur.
- İnley-onley, total, parsiyel, implant ölçüleri için de endikedir.
- Ölçü karıştırma tabancası ile kullanılmaktadır.
- Orijinal ambalajı içerisinde 2 adet 50 ml'lik tabanca kartuş olmalıdır.
- Yüksek derecede intrinsik hidrofilitesi sayesinde ıslak yüzeylere tamamen yayılabilir ve nemli ortamlarda bile çok hassas ölçü alabilir.
- Snap set özelliği ile, ölçünün ağızdan çıkarılması ve sertleşme esnasında distorsiyona uğramaz.
- Tiksotropik özelliği sayesinde kontrolsüz akmaz.
- Alınan ölçü en az 14 gün boyunca saklanabilir ve bu sürede boyutsal bir değişikliğe uğramaz.
- Sertleşme süresi 5.5 dakikadır.
- Çalışma süresi en az 2.0 dakikadır.
- Teknik olarak tip 3 light-body ölçü materyalidir.
- Viskozite 40 (mm)'dir.
- Deformasyon sonrası eski şeklini alma (%) >98'dir.
- Basınç altında deformasyon %5.3'dür.
- Linear boyutsal değişiklik %-0.4'dür.
- Shore a sertliği 15dk sonra 34-42, 1 saat sonra 46-52, 24 saat sonra 47-52'dir.
- Gerilme dayanımı 1.3 ± 0.2 'dir.
- Genleşme 161 ± 33 'dür.
- Ce standartlarındadır ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmiştir.
- Ürün, orijinal ambalajındadır ve üzerinde son kullanım tarihi mevcuttur.
- Orijinal ambalajı içerisinde türkçe kullanım kılavuzu mevcuttur.

M. B. Akıcı Akıcı
Melih Akıcı
Melih