

Teknik şartname

Aramid Fiber Kumař 300 gr/m² :

Epoksi rećineleri ile uyumlu, kuru halde UV dayanımı dűřűk, uzun vadede neme hassas olmasından dolayı uzun sűreli depolamalarda kuru ve karanlık bir ortam saēlanmıř bir kumařtır.

Atkı elyaf: Twaron Type 2200 – 3220 dtex 4,4

Çözēű elyaf: Twaron Type 2200 – 3220 dtex 4,4

Dokuma tipi: Twill

Aēırlık: 300 gr/m²

En: 100 cm

Loom-state (LS, kaplamasız)

Kalınlık: 0,3 mm

Kargo ve nakliye űcrete dahildir!